

CURABLE EPOXIDE COMPOSITIONS

Publication number: JP50151997 (A)

Publication date: 1975-12-06

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international: C07F9/68; C07F9/90; C08F236/16; C08G59/00; C08G59/20;
C08G59/68; C08G65/10; C08J5/24; C09D163/00; C07F9/00;
C08F236/00; C08G59/00; C08G65/00; C08J5/24; C09D163/00;
(IPC1-7): B29D3/02; C08G59/68; C08J5/24; C09D3/58;
C09D5/00; G03F7/02

- European: C07F9/68; C07F9/90B; C08G59/68; C08G65/10P;
C08F236/16^{DT}

Application number: JP19750052111 19750501

Priority number(s): US19740466374 19740502

Also published as:

JP52014278 (B)
JP887187 (C)
GB1516511 (A)
GB1516512 (A)
FR2269551 (A1)

more >>

Abstract not available for JP 50151997 (A)

Abstract of corresponding document: **GB 1516511 (A)**

1516511 Photo-sensitive resists GENERAL ELECTRIC CO 16 April 1975 [2 May 1974] 15701/75 Heading G2C [Also in Divisions B5 and C3] A photo-resist is prepared by exposing a coating comprising an epoxy resin and an aromatic onium salt of S, Se, or Te capable of curing the resin by release of a Lewis acid when exposed to radiation e.g. U.V. or an electron beam. Examples of the salt are triphenylsulphonium tetrafluoroborate, triphenylselenonium hexafluoroarsenate, S-phenyldibenzothiophenium fluoroborate, and S-phenylthioxanthene fluoroborate. The epoxy resin is one or more of an epoxy monomer, dimer, oligomer of polymer, e.g. the reaction products of epichlorohydrin with either bisphenol-A or novolak resins, epoxy-siloxanes, epoxy-polyurethanes and epoxy-polyesters, and vinyl copolymers derived from glycidyl (meth) acrylate.

Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide



優先権主張出願

請

商

① 日本国特許庁

公開特許公報

(2,000円)

特許願 (特許法第38条ただし書の規定による特許出願)(B)

昭和 年 月 日

特許庁長官 齋藤英雄 殿

1. 発明の名称
コウカ カノウソセイツ セイホウ
硬化可能組成物とその製法
2. 特許請求の範囲に記載された発明の数 3
3. 発明者
住 所 アメリカ合衆国、ニューヨーク州、
エルノラ、カールトン・ロード、
アール・デイ、1 (番地なし)
氏 名 ジェームス・ヴィンセント・クリベロ
4. 特許出願人
住 所 アメリカ合衆国、12305、ニューヨーク州、
スケネクタディ、リバーロード、1番
名 称 セネラル・エレクトリック・カンパニー
代表者 アントン・ジェー・ウィリイ
国 籍 アメリカ合衆国
5. 代理人
住 所 107 東京都港区赤坂1丁目11番41号
第1興和ビル 電話(582) 0371
氏 名 (7630) 生沼徳
6. 添附書類の目録

(1) 明細書	1通
(2) 優先権証明書及びその訳文	各1通 (追元)
(3) 委任状及びその訳文	各1通
(4) 願書副本	1通
(5) 出願審査請求書	1通

① 特開昭 50-151997

④ 公開日 昭50.(1975) 12. 6

② 特願昭 50-52111

② 出願日 昭50.(1975) 5. /

審査請求 有 (全10頁)

庁内整理番号 6737 48

7311 45 6660 48

6537 45

6683 37

⑤ 日本分類

26(5)K21

26(5)A21

25(5)J12

24(3)B813

24(3)D62

⑤ Int. Cl²

C08G 59/6811

B29D 3/02

C08J 5/24

C09D 3/58

C09D 5/00

G03F 7/02

明 細 書

1. 発明の名称

硬化可能組成物とその製法

2. 特許請求の範囲

(1) (A)高分子量状態に重合可能なエポキシ樹脂と、

(B)輻射エネルギーを受けてルイス酸触媒を放出することによつて (A)の硬化を行なわしめる第Ⅵ族元素の輻射線感知性芳香族オニウム塩の有効量と、よりなる硬化可能組成物。

(2) 特許請求の範囲第1項に記載した組成物を、用いた印刷インク。

(3) (1)エポキシ樹脂と、輻射エネルギーを受けてルイス酸触媒を放出することによつて該エポキシ樹脂の硬化を行なわしめる第Ⅵ族元素の輻射線感知性芳香族オニウム塩の有効量との混合物をつくること、

(2)該有機物質の硬化を行なうため該混合物に輻射エネルギーを照射すること、

よりなるエポキシ樹脂のカチオン重合方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、輻射エネルギーを受けて硬化するエポキシ樹脂組成物に関する。

エポキシ樹脂は、一般に高性能材料を要求する種々の分野で使用されてきた。エポキシ樹脂の硬化は、活性なアミン含有化合物又はカルボン酸無水物を該樹脂と混入する2包系によつて一般的に達成される。これらの2包系は、該成分の完全な混合を必要とし、その上硬化時間は数時間を要するものである。

1包系としてエポキシ樹脂を硬化するために使用可能な他の触媒は、アミン錯体状のルイス酸触媒、たとえば三弗化硼素モノエチルアミンの使用に基づくものである。該ルイス酸は、加熱によつて放出され、硬化は1〜8時間以内におこり、そして160℃及びそれ以上の温度を必要とする。結果として、これ等1包系エポキシ組成物は感熱性装置たとえば鋭敏な電子部品を被覆するために使用することは不可能である。低沸点エ

ポキシモノマーも又、硬化中の最終的な蒸発損失故に使用することはできない。

シュレジンガーによつて米国特許第3703296として開示された如く、ある種の感光性芳香族ジアソニウム塩がエポキシ樹脂を硬化するために使用可能である。光分解を受けると、これらの芳香族ジアソニウム塩は、その場で、ルイス酸触媒を放出することができる。このルイス酸触媒は、エポキシ樹脂の急速な重合を開始せしめることができる。しかしながらこれらの1包エポキシ樹脂混合物が、急速に硬化する組成物を提供することができるとしても、これらの混合物の貯蔵中の暗所における硬化を最少限とするため安定剤の使用は不可欠である。これらの手段を講じたとしても、該混合物のゲル化は光のないときでさえ生じうるものである。

これに加うるに、紫外線硬化に際しては窒素が放出され、これによつて皮膜欠陥が生じるのである。ジアソニウム塩は、一般に熱的に不安定であり、止めどもなく分解する恐れがあるから、

式中Rは一価の有機芳香族基、R¹はアルキル、シクロアルキル及び置換アルキルから選ばれる一価の有機脂肪族基、R²は脂肪族基及び芳香族基から選ばれる複素環又は縮合環構造を構成する多価有機基、Xはイオウ、セレン、テルル、から選ばれる第Ⅵa族元素、Mは金属又は半金属、Qはハロゲン基、aは0~3迄の整数、bは0~2迄の整数、cは0又は1の整数、a+b+cの合計は3即ちXの価数である。

$$d = e - f$$


f = Mの価数で2~7迄の整数である。

eはfより大で8迄の値の整数である。

Rに含まれる基は、たとえばC₍₆₋₁₃₎の芳香族炭化水素基、たとえばフェニル、トリル、ナフチル、アントリル、及びC₍₁₋₈₎のアルコキシ、C₍₁₋₈₎アルキル、ニトロ、クロル、ヒドロキシ等の一価の基1~4個で置換した上記基、；アールアシル基、たとえばベンジル、フェニルアシル等；芳香族複素環基、たとえばビリジル、フルフリル等である。R¹基はC₍₁₋₈₎のアルキル、


その使用は危険を伴うものである。

本発明は、第Ⅵa族元素の輻射線感知性芳香族オニウム塩、たとえば




がエポキシ樹脂に組入れられて1包輻射線硬化組成物を提供することができ、この組成物は、貯蔵期間中の周囲の温度下での硬化を最少限とするために安定剤を必要とせず、かつ上述した芳香族ジアソニウム塩組成物の全ての欠点を解消したものである事実を見出したことに基づくものである。

本発明の硬化可能組成物を作成するために使用可能な第Ⅵa族元素の芳香族オニウム塩は、次の式で現わされる化合物を含むものである。









たとえばメチル、エチル等、置換アルキルたとえば-C₂H₄OCH₃、-CH₂COOC₂H₅、-CH₂COCH₃等を包含する。R²基は、次式のような化合物を包含する。



式1のMQ_e^{-(e-f)}によつて含まれる錯アニオンは、たとえばBF₄⁻、PF₆⁻、AsF₆⁻、SbF₆⁻、FeCl₄⁻、SnCl₄⁻、SbCl₆⁻、BiCl₆⁻、AlF₆⁻、GaCl₄⁻、InF₄⁻、TiF₆⁻、ZrF₆⁻等である。式中Mは遷移金属たとえばSb、Fe、Sn、Bi、Al、Ga、In、Ti、Zr、Sc、V、Cr、Mn、Cs、希土類元素たとえばCe、Pr、Nd等のランタニド

系、Th, Pa, U, Np 等のアクチノイド系及び B, P, As 等の半金属である。

式 I に含まれる第 VIa 族元素のオニウム塩は、たとえば



である。





本発明によつて提供される硬化可能エポキシ組成物は、

(A) エポキシモノマー、エポキシプレポリマー、オキシラン含有有機ポリマー及びそれらの混合物から選ばれる高分子量状態に重合可能なエポキシ樹脂、及び

(B) 輻射エネルギーを受けてルイス酸触媒を放出することによつて(A)の硬化を行なわしめる輻射線感知性の第 VIa 族元素芳香族オニウム塩の有効量と、

よりなるものである。

式 I の第 VIa 族元素のオニウム塩は公知であり、ジェイ・ダブリュ・ナプチュおよびダブリュ・イー・マクウェン (J.W. Knapczyk and W.E. McKewen) ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ (J. Am. Chem. Soc.) 91/145,



(1969); エイ・エル・メイコック及びジー・エイ・ベルヒトルド (A.L. Maycock and G.A. Berchtold); ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリ (J. Org. Chem.) 35 No. 8, 2532 (1970); エッチ・エム・ピット (H. M. Pitt) 米国特許第 2807648 号; イー・ゲルタスおよびビー・デ・ラドゼツキ (E. Goethals and P. De Radetzky) ブルチン・ドウラ・ソシエテ・ヒミツク・ドウ・ベルジック (Bul. Soc. Chim. Belg.) 73 546 (1964); エッチ・エム・レイセスターおよびエフ・ダブリュ・ベルグストロム (H.M. Leicester and F.W. Bergstrom) ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ (J. Am. Chem. Soc.) 51 3587 (1929) 等々に示された方法によつて得ることができる。

本発明の硬化可能組成物の記述に使用される用語「エポキシ樹脂」は、1又は複数のエポキシ官能基を有するモノマー、ダイマー、オリゴマー、又はポリマーのエポキシ材料を包含する。たとえばビスフェノール-A (4,4'-イソプロピリデ

5

10

15

20

11

12

2

ンジフェノール)とエピクロルヒドリンの反応又は低分子量フェノール-ホルムアルデヒド樹脂(ノボラック樹脂)とエピクロルヒドリンの反応によつて得られる樹脂が、単独で又は反応性希釈剤としてのエポキシ含有化合物と組合せて使用可能である。フェニルグリシジルエーテル、4-ビニルシクロヘキセンジオキシド、リモネンジオキシド、1,2-シクロヘキセンジオキシド、グリシジルアクリレート、グリシジメタクリレート、ステレンジオキシド、アリルグリシジルエーテル等の希釈剤は、粘度調節剤として添加することができる。

更にこれらの化合物の範囲は、末端又は垂下エポキシ基を有するポリマー材料迄拡大することができる。これらの化合物の例としては、モノマー成分の一つとしてグリシジルアクリレート又はメタクリレートを含有するビニルコポリマーがあげられる。上記触媒を使用して硬化できるエポキシ含有ポリマーの他の例は、エポキシ-シロキサン樹脂、エポキシ-ポリウレタン、及びエポキシ-ポリエステルである。これらポリマー

logy Vol. 6, 1967, Interscience Publishers, New York, P209-271)に示されている。


本発明の硬化可能組成物は、エポキシ樹脂(これは以後エポキシモノマー、エポキシプレポリマー、エポキシポリマー又はそれらの混合物を意味するものとする。)を第Ⅵa族元素のオニウム塩、すなわち「オニウム塩」の有効量と混合することによつて得られる。25℃で1センチボイズから100000センチボイズの粘度を有するワニス又は自由流動粉末状となる生成硬化可能組成物は、従来の方法によつて種々の基材に塗布されて1秒以内か10分以上の間で非粘着状態にまで硬化される。

オニウム塩とエポキシ樹脂の相溶性に依存して第Ⅵa族元素のオニウム塩は、その混合前に有機希釈剤たとえばニトロメタン、アセトニトリル等とともにその中に溶解又は分散せしめられる。エポキシ樹脂が固体の場合には、オニウム塩の混入はオニウム塩が混合されるように樹脂を乾燥粉砕し、又は熔融混合させることによつて達成され


は、その鎖の両端にエポキシ官能基を通常有している。エポキシ-シロキサン樹脂及びその製造方法は、より詳細にイー・ピー・ブルーデマン及びジー・ファンガー(E. P. Plueddemann and G. Fanger)ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ(J. Am. Chem. Soc.)81 632-5(1959)に示されている。この文献に記載されている如く、エポキシ樹脂は、多数の標準的方法たとえば米国特許第2935488号、同第3235620号、同第3369055号、同第3379653号、同第3398211号、同第3403199号、同第3563850号、同第3567797号、同第3677995号等々に示される如く、アミン、カルボン酸、チオール、フェノール、アルコール、等との反応によつて変性せらる。本発明で使用可能なエポキシ樹脂の他の例は、サ・エンサイクロペディア・オブ・ポリマー・サイエンス・アンド・テクノロジー第6巻、209~271頁ニューヨーク・インターサイエンス・パブリッシャーズ、1967年発行(the Encyclopedia of Polymer Science and Techno-

る。

オニウム塩は、また、所望によつてはエポキシ樹脂の存在する場にてその場で生成せしめられることを見出した。たとえば、オニウム塩



(式中R, R¹, R², X, a, b及びcはすでに定義したとおりであり、Q'⁻はアニオンたとえばCl⁻, Br⁻, I⁻, F⁻, HSO₄⁻, NO₃⁻等である。)は次式のルイス酸塩と別箇にまたは同時に、エポキシ樹脂中に導入される。



(式中M⁺は金属カチオン、たとえばNa⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Fe⁺⁺, Ni⁺⁺, CO⁺⁺, Zn⁺⁺等、及び有機カチオンたとえばアンモニウム、ピリジニウム等であり、[MQ]は、前記式1中に定義されている。)

エポキシ樹脂に対するオニウム塩の比率は、オニウム塩が、活性化されないならば実質的に不活性であるために広範に変動しうることがわかつ

ている。硬化可能組成物の重量に対して、オニウム塩0.1から15重量%の比率が採用されるならば、効果的な結果が得られる。

硬化可能組成物は、エポキシ樹脂100部に対して、充填剤100部迄の割合で、不活性な成分たとえば無機充填剤、染料、顔料、展延剤、粘度調節剤、加工助剤、紫外線遮蔽剤等を含有しうる。硬化可能組成物は、金属、ゴム、プラスチック、成形部品又はフィルム、紙、木材、ガラス布、コンクリート、陶磁器等の材料に応用しうる。

本発明の硬化可能組成物が使用されうる応用例は、保護用、装飾用及び絶縁用被膜、積込用コンパウンド、印刷インク、密封剤、接着剤、フォトレジスト、電線絶縁材、布地被覆剤、ラミネート、含浸テープ、印刷版等である。

本発明の硬化可能組成物は、ルイス酸触媒の放出を行なうため、オニウム塩を活性化することによつて硬化せしめられる。該オニウム塩は、150℃～250℃の温度で該組成物を加熱することによつて、活性化せしめられる。好ましくは、

JT7アーク灯及びハノビア (Hanovia) 450Wアーク灯である。硬化は種々のランプを組合せて行なうことが出来、それらのランプの全部又は一部は、不活性雰囲気下で作動可能とされる。紫外線灯を使用する場合には、1～20秒以内に有機樹脂を硬化させるため、及びその硬化を連続的たとえば100～600フィート/分の速度でエポキシ被覆した鋼条を引上げつつ硬化せしめるため、該基材に対して少なくとも0.01ワット/平方インチの照射を行なう。該鋼条は変圧器用ラミネート等として使用するため、所定の巾に切断される。反応性組成物を硬化するため、熱及び光を組合せてもよい。熱及び光を組合せることによつて、全体の硬化時間が短縮される。

当業者が本発明をよりよく実施することができるように、以下に実施例を記載するが、本発明がこれら実施例に限定されるものではない。これら実施例に於て、全ての部は重量で示されている。

実施例 1

該硬化可能組成物に輻射エネルギー、たとえば電子ビーム又は紫外線を照射することによつて硬化せしめられる。電子ビーム硬化は、100～1000 K μ の加速器電圧で行なうことが出来る。該組成物の硬化は、1849Å～4000Åの波長及び、少なくとも5000～80000マイクロワット/cmの強度を有する紫外線照射によつて、好ましくは達成される。上記のような輻射線が発生させるために使用されるランプ装置としては、紫外線ランプたとえば1～50個の放電灯、たとえばキセノン、金属ハロゲン化物、金属アーク灯たとえば数mm～約10気圧の動作圧力を有する低、中、高圧水銀蒸気放電灯等を使用することができる。該ランプ装置は、約1849Å～4000Å好ましくは2400Å～4000Åの波長を有する光を透過せしめる外被を有してもよい。該外被は、石英たとえばスペクトロシル (spectroil)、又はバイレックス (pyrex) 等で形成することができる。紫外線照射を行なうため使用される典型的なランプは、たとえば中圧水銀アーク灯、たとえばGEH

アセトニトリルに溶解した0.2部のテトラフルオロ硼酸トリフェニルスルホニウムと5部の4ビニルシクロヘキサジエノキシドの混合物を作成して、硬化可能組成物を調製した。2ミルのフィルムをガラス板上に延伸し、6インチの距離をおいたGEHJT7ランプから紫外線を照射した。該樹脂は30秒で硬いフィルムに硬化した。このフィルムは双極性中性溶媒に不溶であり、爪で傷つけることができなかった。

25℃で約6センチボイズの粘度を有する上記硬化可能組成物の1部は、透明容器中で4ヶ月間、通常の日照状態に放置した。その粘度は実質的に変化しなかった。

該硬化可能組成物の一部を鋼条に塗布した。この処理された鋼条の表面に2インチの距離をおいたHJT7ランプからの紫外線を15秒間照射した。透明な非粘着状態で、かつ泡その他の傷のないフィルムが形成された。

この処理した鋼条を、ASTMスタンダードの1970年本17部(11月)のJ22頁に示されたIFT

テストASTM D977-50「水対油の界面張力」に従つて、その加水分解安定性を測定するため、100炭化水素油中に120℃で48時間浸漬した。該油の試験開始時の値は39.0ダイン/cmであつた。試験終了時は、該油は38の界面張力を示した。試験に合格するためには少なくとも30の値が必要である。

実施例 2

エポキシ当量173のエポキシノボラック樹脂と、4-ビニルシクロヘキセンジオキシドの80:20の混合物に3重量%のヘキサフルオロアンチモン酸トリフェニルスルホニウムを加えて感知性を付与した。この溶液をガラス布に含浸させるため使用した。6インチ×6インチ平方の2枚のこのガラス布を重ね合わせて、6インチの間隔をおいたGEH3T7ランプを使用し、該布の両側に1分づつ照射して硬化せしめ、ラミネートを形成した。この硬質ラミネートは一体的に接合されており、回路板として使用可能であつた。

実施例 3

塩	硬化時間
$(C_6H_5)_3Se^+BF_4^-$	10秒
$(C_6H_5)_3Se^+AsF_6^-$	5秒
$(C_6H_5)_3Se^+SbF_6^-$	3秒

実施例 4

ビスフェノールAジグリシジルエーテルと4-ビニルシクロヘキセンジオキシドの70:30混合物に3部のヘキサフルオロ砒酸フェナシルテトラメチレンスルホニウムを加えた。この触媒をほどこされたエポキシド混合物は、1インチ巾のガラス繊維テープを含浸するために使用された。5インチ×2インチ直径を有する円筒に一層巻きつけた後、該含浸テープは、該巻付円筒をGEH3T7ランプ下に回転させつつ硬化せしめられた。紫外線の全照射時間は、5分であつた。照射終了時には、該テープは、硬質円筒状に完全に硬化した。該巻付円筒は、変圧器コイルを作るため、ワイヤー巻きつけ用スプールとして使用出来た。

塩化トリフェニルセレンニウムをエッチ・エム・レイセスター(H.M.Leicester)及びエフ・ダブリュ・ベルグストロム(F.W.Bergstrom)ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ(J.Am.Chem.Soc.)51:3587(1929)の方法に従つて、セレン化ジフェニルを出発物質として調製した。相当するフルオロ硼酸、ヘキサフルオロ砒酸、及びヘキサフルオロアンチモン酸の塩を、トリフェニルセレンニウムクロライドの水溶液に、ヘキサフルオロ砒酸ソーダ、テトラフルオロ砒酸ソーダ又はヘキサフルオロアンチモン酸カリを加えることによつて調製した。生成物は白色結晶固体であり、真空中で乾燥した。

4-ビニルシクロヘキセンジオキシド中の上記各塩の3%溶液をGEH3T7ランプから6インチの距離をおいて硬化し、2ミルのフィルムを形成した。以下に示すような硬化時間を示した。

実施例 5

14.5g(0.25モル)グリシジルアリルエーテル、10g ϵ -ブチルカテコール、及びオクチルアルコール中の塩化白金酸3滴とからなる混合物を調製した。この反応混合物は、水浴中で50℃に加熱され、次いで0.89重量%のSi-H基を有するポリジメチルシロキサン樹脂の13gを、滴下漏斗を使用して一滴づつ添加した。たゞちに発熱反応が起り、温度は65℃迄上昇した。反応は、この温度でスムーズに進行し、透明な液状樹脂が生成した。

少量のアセトニトリル中に溶解した3重量部のフルオロ硼酸トリフェニルスルホニウムを、上記シリコーンエポキシ樹脂の97部に加えた。この感知性を付与された樹脂の2ミルフィルムを、ガラス板上に延伸し、ついで6インチの距離をおいたGEH3T7ランプからの紫外線に曝した。該フィルムは、15秒~20秒で非粘着状態となつた。少量のシリカを該樹脂に加えて、チキソトロピーを有する混合物を作り、該樹脂を前述した如く硬

ビスフェノール-A-ジグリシジルエーテル 50部と、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート 50部の混合物を、均一になる迄攪拌した。ついで、ヘキサフルオロアンチモン酸トリフェニルスルホニウム3部を、該溶液に添加した。ついで、該感知化剤を、溶解するまで混合した。該溶液の一部を、0.2ミルの塗布棒を使用して、銅板に塗布した。ついで該銅板を、6インチの距離をおいたGEH3T7ランプに、5秒間曝した。該銅板上に硬い硬化した粘着性フィルムが生成した。

実施例 14

4-ビニルシクロヘキセンジオキシド 50部と、エポキシ当量 172~178を有するノボラック-エポキシ樹脂 40部と、 α -オクチルグリシジルエーテル 10部とからなるエポキシ樹脂混合物を、完全に混合した。この 100重量部をとり、ヘキサフルオロ硫酸トリフェニルスルホニウムを加えた。この混合物を、オニウム塩が溶解する

ホニウム 0.2部を、エポキシ化ブタジエン樹脂 10部に加えた。該成分を完全に混合後、その混合物を $\frac{1}{16}$ インチの厚さのガラス板に、1ミルの厚さに塗布した。もう一枚のガラス板を、最初のガラス板の上に載置し、その全体を3インチの距離をおいた 200W/平方インチの強度を有する GEH3T7 中圧水銀アーク灯によつて照射した。全照射時間は 30 秒であつた。2枚のガラス板は、永久的に接着された。このガラスラミネートの特製に基づいて、自動車用耐粉砕性風防ガラスを製造するのに同様な方法が採用可能である。

実施例 17

塩化アルミニウム 89部を、10℃に保持された二硫化炭素 505.12部と 2,6-キシレノール 122部との溶液に攪拌しながら少しづつ加えた。この緑色を帯びた生成溶液に、塩化チオニル 79.5部を一滴づつ加えて温度を 10~15℃に維持した。黒色の沈澱及び溶液が生成した。これを2時間更に攪拌し、ついで濃塩酸約 50部を含む氷 1000部に注いだ。この混合物を蒸気浴上に置いてCS₂

まで攪拌した。上記混合物を、3インチ×6インチの銅板に塗布し、3インチの距離をおいた 450W 中圧水銀アーク灯に曝した。2秒で、光沢ある乾燥した塗膜が得られた。この塗膜は、沸騰水の4時間処理に耐えた。又、アセトンで摩擦しても除去されなかつた。

実施例 15

エポキシ当量 210~240を有する固体状多官能性芳香族グリシジルエーテル 10部を、リモネンジオキシド 40部に加えた。この混合物に、ヘキサフルオロ硫酸フェナシルテトラメチレンスルホニウム1部を加えて、均一溶液を作るため、50℃で30分攪拌した。この混合物を0.5ミル塗布棒を使用してガラスに塗布し、200W/平方インチの強度を有する GEH3T7 水銀アーク灯から3インチの距離をおいて、5秒間照射した。硬く硬化したフィルムが生成した。

実施例 16

4-ビニルシクロヘキセンジオキシド2部中のヘキサフルオロアンチモン酸トリフェニルスル

を除去し、かつ該錯体を分解した。黄褐色の固体を得た。これを濃過水洗乾燥した。

温無水エタノール約 117部と、上記粗生成物 21.5部の溶液に KAsF₆ 11.4部、及び水 10部を加えた。この反応混合物を攪拌し、生成物の沈澱を行なわせるため更に水を加えた。該生成物を濃過水洗乾燥した。245~251℃の融点を有する物質を得た。調製法及び C₂₂H₂₇O₃SA₂F₆ の元素分析、計算値 C: 49.3%, H: 4.62%, S: 5.48%, 実測値 C: 49.4%, H: 4.59%, S: 5.55% によれば、この生成物はヘキサフルオロ硫酸トリス-3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニルスルホニウムであることがわかつた。

上記オニウム塩の3%溶液を4-ビニルシクロヘキセンジオキシドによりつくつた。実施例 3に記載した方法に従つて、ガラス上の2ミルフィルムを照射することによつて、この溶液の硬化を行なつた。5秒照射後、耐損傷性硬質塗膜を得た。

実施例 18

5

10

15

20

5

10

15

20

ヘキサフルオロアンチモン酸トリフェニルスルホニウム3部を、粉末にすりつぶした。この粉末を、ライヒホールドエポタフ(Reichhold Epotuf 登録商標)37-834粉末塗料樹脂97部と、30分間一緒に転倒混合することによつて充分に混合した。ついで該粉末を、GEMAモデル171スプレーガンを使用して3インチ×6インチ銅板上に静電的にスプレーし、厚さ2ミルの塗膜を形成した。続いて、該試料を150℃に短時間加熱して該粉末を溶解し、ついで熱いうちに3インチの距離をおいたGEH3T7中圧水銀アーク灯に曝した。硬化した試料を15秒照射後に得た。硬化したフィルムは粘着性及び耐傷性を有していた。

実施例 19

ヘキサフルオロ砒酸トリフェニシルをエポキシ当量172~178を有するノボラック-エポキシ樹脂67重量%と、4-ビニルシクロヘキセンジオキシド33%と、界面活性剤0.5%との混合物に加えた。生成混合物は、約1重量%のオニウム塩を含んでいた。3インチ×6インチの銅板

25℃

濃度(%)	開始時 粘度(CPS)	336時間 経過後粘度(CPS)
0	6.06	6.06
1	6.26	6.34
3	6.90	6.90
5	7.65	7.59
10	9.80	9.71

55℃


濃度(%)	開始時 粘度(CPS)	336時間 経過後粘度(CPS)
0	6.06	6.06
1	6.42	6.37
3	6.91	6.93
5	7.65	7.67
10	9.75	9.71

実験誤差の範囲内で、上記結果は該感知化剤が25℃~55℃の温度範囲で試験された期間にわたり、粘度が実質的に変化しないことを示している。

に0.1ミルフィルムを塗布し、4インチの距離をおいたGEH3T7中圧水銀アーク灯によつて20秒間硬化した。幾つかの板を、ついで、室温で塩化メチレン中に5時間浸漬した。他の板をアセトン中に4時間浸漬した。全ての場合に、該塗膜が溶剤で侵蝕された徴候はなかつた。ついで該試料を160℃で1時間熱処理した。沸騰50% KOH溶液中で30分、及び沸騰蒸留水中で4時間別々に試験を行なつた。塗膜の劣化は再び観察されなかつた。

実施例 20

0~10%オニウム塩の濃度を有する4-ビニルシクロヘキセンジオキシドとヘキサフルオロ砒酸トリフェニルスルホニウムの混合物を25~55℃で熱的に熟成した。この混合物の粘度を2週間(336時間)にわたつて測定した。以下の結果を得た。



上記実施例は、本発明の範囲に包含される非常に多くの硬化可能組成物及びその用途のほんの数例に限定されているが、本発明がより広範囲な硬化可能組成物及びその用途を包含するものであることはいうまでもない。本発明硬化可能組成物は、ポリマーの主鎖の一部として、又は分岐位置において第Ⅵ族元素のオニウム塩機能を有するオニウムポリマーの使用をも包含するものであることは、当業者であれば容易に想到しうるものであろう。

以下に本発明の実施態様を列挙する。

1. オニウム塩をスルホニウム塩とした前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。
2. オニウム塩をセレン塩とした前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。
3. オニウム塩をテルル塩とした前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

4. スルホニウム塩をジアルキルフェナシスルホニウム塩とした上記第1項記載の硬化可能組成物。

5. スルホニウムテトラフルオロ硼酸塩を有する前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

6. 第Ⅵa族元素のオニウム塩が、その場において生成される前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

7. オニウム塩の混合物がルイス酸源として使用される前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

8. 室温で流動体状の前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

9. 自由流動粉末状の前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

10. 4,4'-イソプロピリデンジフェノールとエピクロロヒドリンとの反応生成物を有する前記特許請求の範囲第1項に記載の硬化可能組成物。

11. 硬化を行なうため紫外線を使用する前記特許請求の範囲第3項に記載の方法。

12. 硬化を行なうため電子ビームを使用する前記特許請求の範囲第3項に記載の方法。

13. 混合物をその硬化前に材料に塗布するようにした前記特許請求の範囲第3項に記載の方法。

14. 硬化したエポキシ樹脂をひき続き熱処理するようにした前記特許請求の範囲第3項に記載の方法。

15. 混合物を有機溶剤を使用して材料に塗布するようにした上記第13項に記載した方法。

16. 光線像を作成するため遮蔽材を使用するようにした上記13項に記載した方法。

17. 前記特許請求の範囲第1項に記載の組成物を有する材料よりなる製品。

18. 上記第17項に記載した合成物。

特許出願人ゼネラル・エレクトリック株式会社
代理人(7630) 生 産 研 究